



OM GEGRONDE REDENEN

panDOMO® SP-CR

Onderhouds- en repairreiniger

Voor onderhoud en reiniging van geoliede en met PANDOMO® SP-GS zijdeglansverzegeling of met PANDOMO® SP-PS watergedragen PU-sealer behandelde PANDOMO® Floor vloeren

Maakt verontreinigingen los

Reparerende werking in de onderhoudsfilm

Schuimarm

Bouwt geen onderhoudsmiddellaag op

Concentreert, dus zeer zuinig in gebruik



Reg. No. 37344

Producent met gecertificeerd
kwaliteitsmanagementsysteem
volgens DIN EN ISO 9001

ARDEX GmbH
58430 Witten · Postbus 6120
Duitsland
Telefoon: +49 (0) 23 02/664-0
Telefax: +49 (0) 23 02/664-299
info@ardex.eu
www.ardex.eu, www.ardex-pandomo.com

panDOMO® SP-CR

Onderhouds- en repairreiniger

Toepassingsgebied:

Voor de regelmatige onderhoudsreiniging en instandhouding van alle PANDOMO® vloeren, die met PANDOMO® SP-SL Steenolie, PANDOMO® SP-GS zijdeglansverzegeling of PANDOMO® SP-PS waterige watergedragen PU-sealer behandeld werden.

Alleen voor binnen. Geschikt voor machinale reiniging.

Eigenschappen:

- Maakt verontreinigingen los
- Reparerende werking in de onderhoudsfilm
- Schuimarm
- Bouwt geen onderhoudsmiddellaag op

De reinigingscomponenten maken de verontreinigingen los van het oppervlak en houden die vast in het dweilwater. De onderhoudscomponenten blijven na het drogen in geringe hoeveelheid op het oppervlak achter, maar bouwen geen lagen op.

Verwerking:

a) Onderhoud:

Eerst met een bezem of met de borstelzijde van de stofzuiger vuil en zand verwijderen, daar beide als schuurpapier kunnen werken.

PANDOMO® SP-CR onderhouds- en repairreiniger verdunnen (ca. 50 ml op 8 liter water).

De oppervlakken nevelvocht dweilen en laten drogen. Niet met schoon water nadweilen.

Het is aan te bevelen, om met twee emmers te werken. Een voor de schone PANDOMO® SP-CR en de andere voor het uitwringen van de dweil.

b) Repareren van kleine schade:

PANDOMO® SP-CR verdunnen (ca. 200 ml op 8 liter water). De vloer vochtig dweilen. Krasjes, doffe plekken en dergelijke verdwijnen resp. worden minder zichtbaar. Na het drogen eventuele strepen met een droge lap of mop wegwrijven.

De film wordt door meerdere keren dweilen/reinigen weer van het oppervlak verwijderd.

Belangrijke aanwijzingen:

PANDOMO® SP-CR onderhouds- en repairreiniger niet met andere onderhouds- en reinigingsmiddelen mengen.

Zolang de PANDOMO® SP-CR film nog vochtig glanst, de vloer niet betreden of dweilen.

Algemeen:

Principieel bij iedere reiniging de vloer niet laten onderstromen. Steeds nevelvocht onderhoud plegen. Hoe meer de vers behandelde vloer in de eerste dagen wordt ontzien, des te langer is de levensduur!

Volledige belasting pas na uitharding van de olie (na ca. 2 - 3 dagen, afhankelijk van de klimatologische omstandigheden).

Veiligheids-/afvoeraanwijzing:

Mag niet in handen van kinderen geraken. Inhoud/verpakking conform plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften afvoeren.

Technische gegevens conform ARDEX-kwaliteitsnorm:

Benodigd materiaal:	ca. 10 – 20 ml/m ²
Dichtheid:	ca. 1,0 g/cm ³
pH-waarde:	ca. 8,5
Hoe het eruit ziet:	vloeibaar, helder, geelachtig
Oplosbaar in water:	volledig
Verwerkings- temperatuur:	ca. + 15 - + 25°C
Kenmerk conform GHS/CLP:	geen
Kenmerk conform GGVSEB/ADR:	geen
GISCODE:	GU 40
Verpakking:	kunststof jerrycan met 5 l netto kunststof fles met 1 l netto
Opslag:	koel, maar vorstvrij opslaan, aangebrouwen verpakking goed afsluiten
Houdbaarheid:	ca. 24 maanden in de origineelgesloten verpakking Aangebrouwen verpakkingen indien mogelijk direct verwerken.